

# NR-SBR

# A 618

- Ⓢ NR-SBR, weiß – specification
- Ⓢ Lebensmittelqualität gemäß BgVV XXI (BGA), Kategorie 1
- Ⓢ KTW: Kategorie D2 – Kleinflächige Dichtungen, Kalt- und Warmwasser
- Ⓢ entspricht Positivliste FDA CFR 177.2600
- Ⓢ für langandauernden Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Ⓢ nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet
- Ⓢ Verpackung siehe Allgemeine Informationen

Härte [Shore A]:	45 ±5
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]:	ca. 1,28
Reißfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]:	12
Reißdehnung [%]:	550
Ozonbeständigkeit:	nicht beständig
Witterungsbeständigkeit:	nicht beständig
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	bedingt beständig
Starke Basen:	beständig
Verschleißfestigkeit:	bedingt geeignet

### EINSATZTEMPERATURBEREICH

Medium	dyn. (stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	-30 (-45) °C	+70 °C	+90 °C
Wasser	-	+80 °C	+100 °C

### DRUCKVERFORMUNGSREST DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22 h	70 °C	35 %

### ALTERUNG DIN 53508

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h/70 °C	+5 Shore A	-10 %	-15 %

### AUMA-PLATTEN

Artikelnummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Oberfläche	Einlagenanzahl
4011 86100	1,0	1,4	20	G G	0
4011 86150	1,5	1,4	20	G G	0
4011 86200	2,0	1,4	20	G G	0
4011 86300	3,0	1,4	10	G G	0
4011 86400	4,0	1,4	10	G G	0
4011 86500	5,0	1,4	10	G G	0
4011 86600	6,0	1,4	10	G G	0
4011 86800	8,0	1,4	5	G G	0
4011 86000	10,0	1,4	5	G G	0

G = Glatt

#### Wichtige Hinweise:

Dieser Katalog wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) zögern Sie nicht und kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar sind.

18. 11. 2008

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.  
 A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26  
 Telefon +43 2630 310-0\*, Telefax +43 2630 310 320  
 E-Mail: semperfex@semperit.at, Internet: www.semperit.at